

KRYSTALIZACE MRAMORU

Krystalizaci mramoru je možno rozdělit na 2 typy :

1. suchá (aplikuje se pomocí ocelové vlny na suchý podklad) a
2. mokrá (pomocí podložky-padu DiscoLux s kančím chlupem).

Zjednodušeně se dá říci, že suchá krystalizace se vyznačuje podstatně vyšší pevností a méně výrazným leskem a mokrá naopak vysokým leskem s menším vytvrzením povrchu.

K provádění krystalizace je třeba :

Podlahový jednokotoučový stroj o cca 250 otáčkách/min. a výkonu min. 1500 W, např. VIKING V41MH, RT 17" 2,5 hp EH, ...)
krystalizační hlava vytvářející teplo (není nutná, ale urychluje práci),
mycí pady (zelený), nebo diamanty zrnitosti 0 - 200 (viz dále - příprava podkladu),
ocelové drátky, pady DiscoLux, resp. obojí,
Suchá krystalizace Vetro Glass, ev. mokrá krystalizace KP-85.

Příprava podkladu :

Před vlastní krystalizací je nutné dlažbu připravit a to je možné opět dvěma způsoby :

1. umýt a odstranit staré vosky (Decer Dos, nebo Ultra Stripper) pomocí zeleného padu (výsledný efekt bude vykazovat nižší lesk, způsobený mírně hrubým povrchem).
2. zbrousit diamanty 0 - 50 - 200 (výsledný efekt bude výrazně lepší)

Krystalizace :

1. Suchou krystalizaci (název je odvozen od toho, že se aplikuje na suchý podklad) provádíme na připravený a suchý podklad pomocí rozprašovače, do kterého nalijeme krystalizaci Vetro Glass, nastříkáme si menší plochu (cca 1 m²) a pomocí jednokotoučového stroje s ocelovými drátky rozjíždíme do vyleštění (postup opakujeme, dokud nedosáhneme požadovaného výsledku - obvykle 2-3x)
2. Mokrou krystalizaci můžeme aplikovat i na mokré podklad (ihned po dokončení přípravy podkladu) a to tak, že si nasypeme menší množství prášku KP-85 (ca polévkovou lžící) na podlahu, z nádržky jednokotoučového stroje připustíme menší množství vody (aby se vytvořila jogurtová hmota) a po dobu 3-5 minut leštíme pomocí podložky (padu) DiscoLux. Pro vytvoření vysokého lesku celý proces opakujeme ještě jednou.

Je možné obě operace spojit, v pořadí 1. suchá krystalizace (vytvrzení), 2. mokrá krystalizace (lesk), dojde k mimořádnému vytvrzení povrchu s krásným leskem.

Případné další informace na : tel/fax 23 33 43 209, mobil 605.50 20 36, 603.47 80 55